

A 1 0 7 0 木堅剤 (一液型ウレタン)

特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . 木材に対する浸透性に優れています。
- 3 . 軟質な針葉樹材の硬度を高めます。

使用法

1 . 塗装法

スプレー又は刷毛塗り

2 . 希釈

A 1 0 7 0 木堅剤 1 0 0 部

シンナー 1 0 0 部

Y 0 0 3 0 硬化促進剤 0 ~ 2 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

塗装のコツ

針葉樹材が特に軟らかい場合は塗料の吸い込みが大きく、木堅め効果が表れにくくなります。その場合は2回塗りをお勧めします。(間隔は30分以上)
中塗りの前には表面を十分に研磨します。

3 . 乾燥

常温で一晩

荷 姿

A 1 0 7 0 木堅剤 1 6 kg、4 kg