

A 1 1 3 0 一液型クリヤー

(一液型 P B ウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含みません。
2. 肉持ちがあります。
3. 木材に対する付着性が特に優れています。
4. 塗膜は可とう性があり、割れ、剥がれが生じにくい。

使用法

1. 塗装方法
スプレー又は刷毛塗り
2. 希釈
2-1 シンナー添加量と粘度の関係

(岩田カップNK-2型 25)

シンナー添加率%	0	10	20	30
粘度(秒)	48	24	16	13

2-2 希釈率

刷毛塗りの場合：0～10%

スプレーの場合：30～40%

高粘度での塗装や塗布量過多は湿度が高い場合に発泡する危険性があります。

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

3. 乾燥時間(指触乾燥：約30分)

温 度	1 0	2 0	3 0
乾燥時間	8 時間	4 時間	2 時間

荷 姿

A 1 1 3 0 一液型クリヤー

1 6 kg、4 kg