

B 2 0 4 0 サンディングシーラー (二液型ウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 徳用タイプです。
3. 研磨作業性に優れています。
4. 導管への流れ込みが良く、充填性に優れています。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたり A 液と B 液を配合しますが、A 液は使用前によく攪拌して下さい。

1. 配合比 (重量比)

| | | |
|-------------|----------------|---------|
| B 2 0 4 0 A | サンディングシーラー A 液 | 1 0 0 部 |
| B 2 0 4 0 B | " B 液 | 1 0 0 部 |
| | シンナー | 4 0 部 |

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして
Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。
夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースィナーを併用して下さい。

2. 可使時間 (標準 B 液使用)

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 温 度 | 1 0 | 2 0 | 3 0 |
| 可使時間 | 5 時間 | 3 時間 | 1.5 時間 |

3. 乾燥時間 (研磨可能まで: 標準 B 液使用)

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 温 度 | 1 0 | 2 0 | 3 0 |
| 乾燥時間 | 5 時間 | 3 時間 | 1.5 時間 |

荷 姿

| | | | |
|------------------|------------|-----|--------|
| B 2 0 4 0 A | サンディングシーラー | A 液 | 1 6 kg |
| B 2 0 4 0 B | " | B 液 | 1 6 kg |
| B 2 0 4 0 B (速乾) | " | B 液 | 1 6 kg |