

B 3 0 0 0 クリヤー	( 二液型ウレタン )
----------------	-------------

特 長

- 1 . 肉持ちがあります。
- 2 . 耐薬品性、耐汚染性にすぐれています。
- 3 . トルエン、キシレンを含有していません。

使用法

本品はA液とB液を配合しますが、配合後徐々に反応が始まり粘度が上昇します。  
下記の可使時間以内に使い切れる量を混合して下さい。

- | 1 . 配合比 ( 重量比 )      | スプレーの場合     | 刷毛塗りの場合     |
|----------------------|-------------|-------------|
| B 3 0 0 0 A クリヤー A 液 | 1 0 0 部     | 1 0 0 部     |
| B 3 0 0 0 B クリヤー B 液 | 1 0 0 部     | 1 0 0 部     |
| ウレタンシンナー             | 2 0 ~ 4 0 部 | 1 0 ~ 2 0 部 |
- シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして  
Z 0 9 0 0 ( 夏用 ) Z 0 9 5 0 ( 冬用 ) Z 0 8 8 0 ( 春秋用 ) を使用して下さい。  
夏季高温多湿時はZ 0 1 3 0 リターダーシンナーを併用して下さい。

2 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	24時間	12時間	8 時間

3 . 乾燥時間

指触乾燥 : 約 3 0 分 ( 2 0 )

温 度	1 0	2 0	3 0
硬化乾燥	48時間	16時間	8 時間

荷 姿

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| B 3 0 0 0 A クリヤー A 液 | 1 6 kg、 8 kg、 4 kg |
| B 3 0 0 0 B クリヤー B 液 | 1 6 kg、 8 kg、 4 kg |