

## C 2 0 1 0 サンディングシーラー

( 二液型アクリルウレタン )

### 特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。
- 3 . 研磨作業性に優れています。
- 4 . 耐溶剤性が良く肉持ちがあります。

### 使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたり A 液と B 液を配合しますが、A 液は使用前によく攪拌して下さい。

#### 1 . 配合比 ( 重量比 )

C 2 0 1 0 A	サンディングシーラー A 液	1 0 0 部
C 2 0 1 0 B	" B 液	1 0 0 部
	シンナー	2 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 ( 夏用 ) Z 0 9 5 0 ( 冬用 ) Z 0 8 8 0 ( 春秋用 ) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースンナーを併用して下さい。

#### 2 . 可使時間 ( 標準 B 液使用 )

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	12時間	8 時間	5 時間

#### 3 . 乾燥時間 ( 研磨可能まで )

温 度	1 0	2 0	3 0
乾燥時間	5 時間	3 時間	2 時間

### 荷 姿

C 2 0 1 0 A	サンディングシーラー	A 液	1 5 kg、 8 kg
C 2 0 1 0 B	"	B 液	1 5 kg、 8 kg