

C 2 0 8 0 サンディングシーラー

(二液型アクリルウレタン)

特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . ラッカー並の超速乾性で、冬場の塗装に適しています。
- 3 . 導管への流れ込みがよく、目止め性にすぐれています。
- 4 . 研磨作業性に優れています。
- 5 . 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたり A 液と B 液を配合しますが、A 液は使用前によく攪拌して下さい。

1 . 配合比 (重量比)

C 2 0 8 0 A	サンディングシーラー A 液	1 0 0 部
C 2 0 8 0 B	" B 液	5 0 部
	シンナー	4 0 ~ 5 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースンナーを併用して下さい。

2 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
標 準 型	12時間	6 時間	4 時間
夏 型	-	8 時間	6 時間

3 . 乾燥時間 (研磨可能まで)

温 度	1 0	2 0	3 0
標 準 型	1.5時間	4 5 分	3 0 分
夏 型	-	1 時間	4 5 分

荷 姿

C 2 0 8 0 A	サンディングシーラー	A 液	1 6 kg
C 2 0 8 0 B	"	B 液	1 6 kg、 8 kg
C 2 0 8 0 B (夏)	"	B 液	1 6 kg、 8 kg