

**お手軽クリヤー各分消** (二液型ウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 肉持ちがあり、研磨傷が目立ちません。
3. 指触乾燥が速く塗装後のほこり等の付着が少なくてすみます。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。特に艶消類については艶消剤を均一にしてから使用して下さい。

A液が均一になっていませんと光沢の度合いが合わない場合があります。

1. 標準配合比(重量比)

|               | スプレー | 刷毛塗り |
|---------------|------|------|
| お手軽クリヤー各分消 A液 | 100部 | 100部 |
| お手軽クリヤー B液    | 100部 | 100部 |
| シンナー          | 50部  | 20部  |

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとしてZ0900(夏用)Z0950(冬用)Z0880(春秋用)を使用して下さい。  
夏季高温多湿時はZ0130リターダーシンナーを併用して下さい。

2. 可使時間

| 温 度  | 10  | 20  | 30  |
|------|-----|-----|-----|
| 可使時間 | 8時間 | 5時間 | 3時間 |

3. 乾燥時間

指触乾燥：約20分(20)

| 温 度  | 10  | 20  | 30  |
|------|-----|-----|-----|
| 硬化時間 | 8時間 | 4時間 | 2時間 |

荷 姿

- お手軽クリヤー各分消 A液 4kg  
お手軽クリヤー B液 4kg