

お手軽サンディング (二液型ウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 高樹脂分で肉持ちがあります。
3. 乾燥が速く、塗装後約3時間で研磨ができます。
4. 研磨作業性に優れています。
5. 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。

1. 標準配合比(重量比)

	スプレー	刷毛塗り
お手軽サンディング A液	100部	100部
お手軽サンディング B液	100部	100部
シンナー	100部	60部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとしてZ0900(夏用)Z0950(冬用)Z0880(春秋用)を使用して下さい。
夏季高温多湿時はZ0130リターダーシンナーを併用して下さい。

2. 可使時間

温 度	10	20	30
可使時間	6時間	4時間	2時間

3. 乾燥時間(研磨可能まで)

温 度	10	20	30
乾燥時間	6時間	3時間	1.5時間

荷 姿

- お手軽サンディング A液 4 kg
お手軽サンディング B液 4 kg