

種別	区分	品名	型	規格		セット 荷姿	特徴	※	ラベル種類
				配合比	乾燥 min 時間 hr				
木 工 用 塗 料	下 塗 り	A1070 木堅剤	1液型ウレタン	—	指触 10~20 硬化オーバーナイト	16・4kg	浸透性、木堅効果	○	茶
		A1200 ウッドプライマー	1液型ウレタン	—	指触 10~20 硬化 2時間	16・4・1kg	浸透性、付付着、NY型		茶
		B1020 ウッドシーラー	2液型ウレタン	1:1	指触 10~20 硬化 3時間	32・8kg/set	肉持ち	○	茶+黄
		B1050 ヤニ止シーラー	2液型ウレタン	1:1	指触 10~20 硬化 6時間	30・16・8kg/set	ヤニ止効果、肉持ち		茶+黄
		Σ1010 ウッドシーラー	2液型ウレタン	3:1	指触 10~20 硬化 4時間	20・5kg/set	浸透性・付着性	○	茶+黄
	中 塗 り	B2010 サンディングシーラー	2液型ウレタン	1:1	指触 10~20 研磨可 3時間	32・16・8kg/set	肉持ち、透明性	○	茶+黄
		B2040 サンディングシーラー	2液型ウレタン	1:1	指触 10~20 研磨可 3時間	32・8kg/set	速乾、耐溶剤性、徳用	○	茶+黄
		B5020 サーフェーサーホワイト	2液型ウレタン	4:1	指触 10~20 研磨可 3時間	20・5kg/set	速乾、研磨性	○	茶+黄
		C2010 サンディングシーラー	2液型アクリルウレタン	1:1	指触 10~20 研磨可 3時間	30・16・8kg/set	透明性		茶+黄
		C2080 サンディングシーラー	2液型アクリルウレタン	2:1	指触 10~20 研磨可 1時間	48・24kg/set	速乾、可使時間	○	茶+黄
		W2020 サンディングシーラー	2液型アクリルウレタン	4:1	指触 10~20 研磨可 3時間	20・5kg	乾燥性、研磨性、NY型		茶+黄
		お手軽サンディングシーラー	2液型ウレタン	1:1	指触 10~20 研磨可 3時間	8kg/set	肉持ち、透明性	○	茶+黄
	上 塗 り	A1130 クリヤー	1液型PBウレタン	—	指触 30 硬化 4時間	16・4kg	肉持ち、可撓性		茶
		B3000 クリヤー	2液型ウレタン	1:1	指触 30 硬化 16時間	32・16・8kg/set	肉持ち、耐薬品性		茶+黄
		B3110 クリヤー各分消	2液型ウレタン	4:1	指触 20 硬化 4時間	20・5kg/set	徳用		茶+黄
		B3130 クリヤー各分消	2液型ウレタン	1:1	指触 20 硬化 4時間	32・8kg/set	肉持ち、仕上り肌	○	茶+黄
		B3440 ハードトップ各分消	2液型ウレタン	2:1	指触 20 硬化 6時間	24・6kg/set	乾燥性、硬度	○	茶+黄
		C3090 シリコンハード各分消	2液型アクリルシリコン	4:1	指触 20 硬化 3時間	20・5kg/set	高硬度、乾燥		茶+黄
		W3049 木肌艶消クリヤー	2液型アクリルウレタン	4:1	指触 10 硬化 12時間	20・5kg/set	NY型、素材感	○	茶+黄
		W3120 クリヤー	2液型アクリルウレタン	4:1	指触 30 硬化 16時間	20・5kg/set	NY型、肉持ち		茶+黄
W3400 クリヤー各分消		2液型アクリルウレタン	4:1	指触 20 硬化 8時間	20・5kg/set	NY型、耐久性	○	茶+黄	
W3500 ノンスリップクリヤー各分		2液型ウレタン	3:1	指触 60 硬化 16時間	20・4kg/set	NY型、ノンスリップ		茶+黄	
W7000 イナメル各色各分消		2液型アクリルウレタン	4:1	指触 30 硬化 16時間	20・5kg/set	NY型、隠蔽性	○	茶+黄	
Σ3020 クリヤー各分消		2液型水添PBウレ	4:1	指触 40 硬化 24時間	20・5kg/set	NY型、高耐候性	○	茶+黄	
お手軽 クリヤー各分消		2液型ウレタン	1:1	指触 20 硬化 4時間	8kg/set	肉持ち、仕上がり肌	○	茶+黄	
着色 剤	Kシリーズ NGRステイン	染料系万能型	—	—	20・10・4・2L	透明性、塗膜着色も可		緑	
	P2000シリーズ PGステイン	顔料系万能型	—	—	16・4・2kg	耐光性、塗膜着色も可		緑	
	Nシリーズ 着色目止剤	樹脂系顔料型	—	—	20・16・4・1kg	目止性		緑	
シン ナー	ZO880 シンナー	ウレタン春秋用			16・4・1L			ブルー	
	ZO900 シンナー	ウレタン夏用			16・4・1L			ブルー	
	ZO950 シンナー	ウレタン冬用			16・4・1L			ブルー	
	ZO130 リターダーシンナー	ウレタン春秋用			16・4・1L			ブルー	

※=ホルムアルデヒド放散量測定証明書御座います。