

W 2 0 2 0 サンディングシーラー

(二液型アクリルウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 無黄変型及び難黄変型ですが乾燥が速く、冬場の塗装に適しています。
3. 導管への流れ込みがよく、目止め性にすぐれています。
4. 研磨作業性に優れています。
5. 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。

1. 配合比(重量比)

W 2 0 2 0 A	サンディングシーラー A 液	4 0 0 部
W 2 0 2 0 B	" B 液	1 0 0 部
	シンナー	2 5 0 ~ 3 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースンナーを併用して下さい。

2. 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
N Y 型	12時間	8 時間	5 時間
難黄変型	8 時間	6 時間	3 時間

3. 乾燥時間(研磨可能まで)

温 度	1 0	2 0	3 0
N Y 型	8 時間	5 時間	3 時間
難黄変型	5 時間	3 時間	2 時間

荷 姿

W 2 0 2 0 A	サンディングシーラー	A 液	1 6 kg
W 2 0 2 0 B	"	N Y B 液	4 kg
W 2 0 2 0 B	"	難黄変 B 液	4 kg