

W3049 木肌艶消クリヤー

(二液型アクリルウレタン)

特許第3283429号特長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 塗装面は「照り」が無く、素材に近い仕上がりになります。
3. 弾力性のある特殊な艶消剤を使用しているため、耐傷性に優れます。
4. 塗膜は素材の熱伝導率に近い値を示し、「ぬくもり」感があります。
5. 無黄変タイプです。
6. 指触乾燥が速く塗装後のほこり等の付着が少なくてすみます。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、**A液は使用前によく振って下さい。**

1. 配合比(重量比)

W3049A	木肌艶消クリヤーA液	400部
W3040B	" B液	100部
シンナー		200部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z0900(夏用) Z0950(冬用) Z0880(春秋用)を使用して下さい。

夏季高温多湿時はZ0130リターダーシンナーを併用して下さい。

配合後、艶消剤が沈殿しますので時々よく混ぜて下さい。

2. 可使時間

温度	10	20	30
可使時間	10時間	6時間	4時間

3. 乾燥時間

指触乾燥：約10分(20)

温度	10	20	30
硬化時間	24時間	12時間	6時間

荷姿

W3049A	木肌艶消クリヤーA液	16kg、4kg
W3040B	" B液	4kg、1kg