

W 3 1 2 0 クリヤー

(二液型アクリルウレタン)

特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . 無黄変タイプです。
- 3 . 肉持ちがあり、研磨傷が目立ちません。

使用法

1 . 配合比 (重量比)

W 3 1 2 0 A	クリヤー A 液	4 0 0 部
W 3 1 2 0 B	クリヤー B 液	1 0 0 部
	シンナー	1 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして
Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。
夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダーシンナーを併用して下さい。

2 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	10時間	6 時間	3 時間

3 . 乾燥時間

指触乾燥 : 約 3 0 分 (2 0)

温 度	1 0	2 0	3 0
硬化時間	24時間	16時間	10時間

荷 姿

W 3 1 2 0 A	クリヤー A 液	1 6 kg
W 3 1 2 0 B	クリヤー B 液	4 kg