

W 3 4 0 0 クリヤー各分消 (二液型アクリルウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 非黄変タイプです。
3. ソフトで肌ざわりのなめらかな塗面が得られます。
4. 指触乾燥が速く塗装後のほこり等の付着が少なくてすみます。
5. 耐薬品性、耐汚染性にすぐれています。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。特に艶消類については艶消剤を均一にしてから使用して下さい。

A液が均一になっていませんと光沢の度合いが合わない場合があります。

1. 配合比(重量比)

W 3 4 0 0 A ~ W 3 4 0 9 A	クリヤー各分消 A 液	4 0 0 部
W 3 4 0 0 B	クリヤー B 液	1 0 0 部
シンナー		1 0 0 ~ 2 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダーシンナーを併用して下さい。

2. 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	12時間	8 時間	5 時間

3. 乾燥時間

指触乾燥：約 2 0 分 (2 0)

温 度	1 0	2 0	3 0
硬化時間	16時間	8 時間	6 時間

荷 姿

W 3 4 0 0 A ~ W 3 4 0 9 A	クリヤー各分消 A 液	1 6 kg、 4 kg
W 3 4 0 0 B	クリヤー B 液	4 kg、 1 kg