

**W7000 エナメル各色**

(二液型アクリルウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 優れた光沢と平滑な塗膜が得られます。
3. 隠蔽力があります。
4. 無黄変型と難黄変型があります。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。

## 1. 配合比 (重量比)

W7000A エナメル各色 A液	80部
W7000B エナメル無黄変B液	20部
シンナー	40部

※シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z0900 (夏用) Z0950 (冬用) Z0880 (春秋用) を使用して下さい。

※夏季高温多湿時はZ0130リターダージンナーを併用して下さい。

## 2. 可使時間

W7000B (無黄変) 使用の場合

温 度	10℃	20℃	30℃
可使時間	10時間	8時間	5時間

W7010B (難黄変) 使用の場合

温 度	10℃	20℃	30℃
可使時間	8時間	6時間	4時間

## 3. 乾燥時間

W7000B (無黄変) 使用の場合

温 度	10℃	20℃	30℃
乾燥時間	24時間	16時間	10時間

W7010B (難黄変) 使用の場合

温 度	10℃	20℃	30℃
乾燥時間	16時間	10時間	6時間

荷 姿

W7020A ホワイトA液	16kg、4kg
(その他調色、各分艶消も可)	
W7000B エナメル無黄変B液	4kg、1kg
W7010B エナメル難黄変B液	4kg、1kg